

MONTAGEANLEITUNG: PVC-KLEBEFOLIEN

VARIANTE A FÜR EINFACHE SCHRIFTZÜGE:



Der Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein. Gegebenenfalls die Fläche vor der Montage mit Spiritus oder anderen, nicht fettenden Reinigungsmitteln säubern. Die Temperatur sollte während der Montage nicht unter +10°C liegen.

Nach der Vorbereitung des Untergrundes wird der Schriftzug mit Klebestreifen auf der Fläche fixiert. Als Hilfsmittel zum positionieren können Heizdrähte in Heckscheiben, gerade Scheibenränder oder Türfalze dienen.



Nach der Positionierung des Schriftzuges wird dieser nach oben geklappt und die Trägerfolie vom Schriftzug entfernt. Wobei darauf zu achten ist das keine Teile des Schriftzuges auf der Trägerfolie haften bleiben.

Schriftzug herunterklappen und gleichmäßig von oben nach unten anrakeln (andrücken). Darauf achten das keine Luftblasen eingeschlossen werden. (Als Hilfsmittel kann zB. ein Teigspachtel oder ähnliches verwendet werden)



Der Schriftzug haftet nun fest auf dem Objekt. Die Trägerfolie kann nun parallel zur Oberfläche abgezogen werden.

VARIANTE B FÜR KOMPLIZIERTERE UND FEINE SCHRIFTZÜGE:



Der Untergrund muß staub- und fettfrei sein. Gegebenenfalls die Fläche vor der Montage mit Spiritus oder anderen, nicht fettenden Reinigungsmitteln säubern. Danach die gesamte Fläche großzügig mit einer Mischung aus wenig Spülmittel und viel Wasser besprühen. Es soll ein glatter Wasserfilm entstehen auf dem die Folie "schwimmen" kann.

Nun die Trägerfolie des Schriftzuges ablösen und auf der Fläche ausrichten. Durch den Wasserfilm ist eine Lagekorrektur möglich.



Den Schriftzug nun einem geeignetem Werkzeug (Rakel) gleichmäßig von oben nach unten anrakeln (andrücken). Darauf achten das keine Luft- oder Wasserblasen unter der Folie eingeschlossen werden. Danach die Montagefolie mit Wasser besprühen um das Ablösen zu erleichtern.

Nach dem abtrocknen der Wasserschicht kann die Montagefolie parallel zum Objekt abgezogen werden.



Folienspezifikation

Material: kaldrierte, polymer weichgemachte PVC-Folie mit nicht wandernden Weichmachern und UV-Stabilisatoren

Kleber: permanent haftender Polyacrylat-Kleber

Folienstärke: 0,06mm

Haltbarkeit: 7 Jahre, metallic 5 Jahre

Verklebetemperatur: mind. +8 °C

Temperaturbereich: -50 °C bis +90 °C

Anwendungsbereich: Langfristige Container und Fahrzeugbeschriftung

Bei den Angaben zu Eigenschaften der Folien stützen wir uns auf die Angaben der Folienhersteller

Folien und Aufkleber
finden sie unter
www.Schneideteufel.de
oder bei eBay unter
Schneideteufel

Duplizieren oder Kopieren dieser Anleitung nur mit schriftlichem Einverständnis!